

# STONE

## TECHNICAL DATA

### BARCY B

*Combe Brune, Cristallin fine doré,*

**Oorsprong** : Pranzac, Charente – Frankrijk

**Beschrijving**: fijnkorrelige, oölitische kalksteen met beige-crème genuanceerde achtergrond, en af en toe verspreide donkere schelpjes.

**Eigenschappen**: kleurnuances komen altijd in meer of mindere mate voor, zelfs binnen éénzelfde partij. Dit materiaal bevat kleine gaatjes die bij het inwassen van de vloer opgevuld worden. Dit is een intrinsiek kenmerk van het materiaal en kan daarom geen aanleiding geven tot klachten.



#### KENMERKEN – EUROPEAN STANDARD

	Metric System	
Schijnbaar volumieke massa (EN1936)	kg/m <sup>3</sup>	2330
Porositeit (EN1936)	vol.%	13.4
Druksterkte (EN1926)	N/mm <sup>2</sup>	110
Buigsterkte (EN12372)	N/mm <sup>2</sup>	11.6
Slijtsterkte Capon (EN14157)	mm	20.5
Slijtsterkte Amsler	mm/1000m	
Vorstbestendigheid (EN12371)	kg/m <sup>3</sup>	144 cycli
Petrografie		

#### **GEBRUIK**

Deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen: vloer-, wand- en trapafwerking in individuele woningen en gebouwen met matig collectief gebruik.

Voor andere toepassingen: zie [www.febenat.be](http://www.febenat.be)

**Hou bij de keuze van het materiaal rekening met de verwachtingen van de klant én kies de steen en de oppervlakteafwerking in functie van de vooropgestelde toepassing.**