


STONE

TECHNICAL DATA

<p style="text-align: center;">PIRANA</p> <p>Andere benamingen:</p> <p style="text-align: center;">Kwartsiet</p> <p>Origine : (Brazilië)</p> <p>Beschrijving: Grijsgroene kwartsiet, Bruinkleurige nuances.</p> <p>Eigenschappen: kleurnuances komen altijd in meer of mindere mate voor, zelfs binnen éénzelfde tegel of partij.</p>		
KENMERKEN - EUROPEAN STANDARD		
	Declares value	
Schijnbaar volumieke massa (EN 1936)	kg/m ³	2650
Porositeit (EN 1936)	vol. %	0.42%
Druksterkte (DIN EN 1926)	N/mm ²	NB
Buigsterkte (DIN EN 12372)	N/mm ²	NB
Slijtsterkte Capon (DIN 52108)	Cm ³ /50cm ²	8.8
Krasvastheid DIN 18166	Mohs	6 Mohs
Vorstbestendigheid (NBN EN 12371)		vorstbestendig
Petrografie		

Gebruik : Deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen: vloer-, wand- en trapafwerking in individuele woningen en gebouwen met intensief collectief gebruik.